

Technický list Rondo 42

Technické parametry

Parametry	Norma	Vlastnosti
Záruční doba		5 let
Povrchová ochrana		—
Prohlášení o shodě	ČSN-EN 14041	1488-CPD-0017
Třída použití	ČSN-EN 649+ČSN-EN	33 / 42
Ohnivzdornost	ČSN-EN 13501-1	B _{fl} -s1
Vodivost	ČSN-EN 14041	Antistatická
Elektrický odpor	-	-
Elektrostatické napětí	ČSN-EN 1815	≤ 2 kV
Protiskuzové vlastnosti	ČSN-EN 14041	Třída DS
Součinitel dynamického tření	ČSN-EN 13893	0,67/0,67
Celková tloušťka	ČSN-EN 428	2,0 mm
Tloušťka užité vrstvy	ČSN-EN 429	0,55 mm
Váha	ČSN-EN 430	3,3 kg/m ²
Šířka role	ČSN-EN 426	2 m
Délka role	ČSN-EN 426	20 m
Oděruvzdornost	ČSN-EN 649	Třída T
Trvalá deformace	ČSN-EN 433	≤ 0,02 mm
Stálost při působení tepla	ČSN-EN 434	≤ 0,4%
Tepelná stálost	ČSN-EN 434	≤ 8 mm
Světlostálost	ČSN-ISO 105-B02	> 7
Elastičnost	ČSN-EN 435	Vysoká
Chemická odolnost	ČSN-EN 423	Vysoká
Odolnost proti působení mikroorganismů	ČSN-EN ISO 846	Ano
Odolnost na kolečkové židle	ČSN-EN 425	Vysoká
Možnost použití v místnostech s podlahovým vytápěním do 27°C	-	Ano