ORIGIN

CONDUCTIVE

Homogenní elektrostaticky vodivá podlahovina s UV PU ochranou

12 YEARS COMMERCIAL WARRANTY

R_1: $5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6$

Conductive UV PU Deep Clean



3231
Origin Conductive



3201
Origin Conductive



3203
Origin Conductive



3206
Origin Conductive



3216
Origin Conductive



Zobrazení dekorů je orientační, barevnost závisí na tisku a monitoru. Pro závazný výběr použijte fyzický vzorek. Kompletní technické parametry na straně 2.

ORIGIN CONDUCTIVE

Homogenní elektrostaticky vodivá podlahovina s UV PU ochranou

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Norma	ORIGIN CONDUCTIVE
Typ krytiny	ČSN EN ISO 10581	**Homogenní s grafitem**
Formát		**Role**
Rozměr	ČSN EN ISO 24341	**2 × 20 m**
Balení		**40 m²**
Celková tloušťka	ČSN EN ISO 24346	**2 mm**
Hmotnost	ČSN EN ISO 23997	**2800 g/m²**
Provedení spojů		**Svaření šňůrou**
Ochrana povrchu		**Deep Clean Conductive UV PU**
Vlastnosti dle norem		
Třída zatížení	ČSN EN ISO 10874, ČSN EN 685	**34/43**
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	**Bfl-s1**
Třída oděru	ČSN EN 660-2	**Třída P**
Trvalá deformace	ČSN EN ISO 24343-1	**≤ 0,1 mm**
Rozměrová stálost	ČSN EN ISO 23999	**≤ 0,4 %**
Protiskluznost	DIN 51130, ČSN EN 13893	**R9/R10**
Protiskluznost PTV	ČSN EN 13036-4	**25 PTV**
Elektrický odpor	ČSN EN 1081	**≤ 1 × 10⁶ Ω**
Elektrický náboj	ČSN EN 1815	**< 2 kV**
Barevná stálost	ČSN EN ISO 105-B02	**≥ 6**
Zatížení kolečkovou židlí	ČSN EN ISO 4918	**Odolná**
Elasticita	ČSN EN ISO 24344	**Bez prasklin**
Odolnost proti houbám a bakteriím	ČSN EN ISO 846	**Velmi dobrá**
Chemická odolnost	ČSN EN ISO 26987	**Velmi dobrá**
Komerční záruka		**12 let**