NÁVOD K ÚDRŽBĚ

Origin Conductive

Homogenní elektrostaticky vodivá podlahovina

1. POČÁTEČNÍ ÚDRŽBA (IHNED PO POKLÁDCE)

Aby si podlahovina LX Hausys Origin Conductive co nejdéle zachovala svůj vzhled, je velmi důležitá počáteční údržba.

① Úplné vytvrzení lepidla po pokládce trvá přibližně 72 hodin. Ihned po vytvrzení naneste vosk. (Pokud se vosk nanese dříve, než lepidlo zcela spojí, může vosk zatéct do spár a způsobit nedostatečné spojení.)

② První vrstva vosku má být tenká, aby přebytečný vosk nezatékal do spár.

Poznámky

- Obvykle se nanáší 3 až 5 vrstev podle očekávané intenzity provozu.
- Až do úplného vyschnutí vosku umístěte ceduli zakazující vstup.

2. BĚŽNÁ ÚDRŽBA (BĚHEM UŽÍVÁNÍ)

Podlahovina LX Hausys Origin Conductive si zachová kvalitu, vzhled i funkčnost, budete-li dodržovat pravidelný program údržby (denní, týdenní, měsíční a roční).

Rozsah pravidelné údržby závisí na zatížení provozem osob a strojů a na požadovaném vzhledu. Následující program je určen pro prostory s intenzivním provozem.

Denní / týdenní údržba

① Celou podlahu zameťte nebo vysajte a odstraňte veškerý prach.

② Celou podlahu vytřete čistým mopem navlhčeným vodou.

③ Skvrny, které vodou neodstraníte, odstraňte čistým mopem navlhčeným ve zředěném neutrálním čisticím prostředku.

Měsíční / roční údržba (podle potřeby)

- Při silně usazeném znečištění nastříkejte na podlahu neutrální čisticí prostředek, nechte nečistoty odmočit a odstraňte je čisticím strojem.
- Pokud se po dlouhodobém užívání objeví místa s rozdílným leskem způsobená obrusem povrchu, postupujte takto:

① Celou podlahu zameťte nebo vysajte a odstraňte písek a další abrazivní částice.

② Naneste neutrální čisticí prostředek, nechte skvrny odmočit a odstraňte je čisticím strojem.

③ Skvrny zcela odstraňte a podlahu vysušte.

④ Po vyschnutí naneste vosk (viz postup měsíční/roční údržby).

3. PERIODICKÁ ÚDRŽBA PODLE POTŘEBY (ČIŠTĚNÍ → STRIPOVÁNÍ → SUŠENÍ → VOSKOVÁNÍ)

Pokud se po dlouhodobém užívání objeví místa s rozdílným leskem způsobená obrusem povrchu, proveďte údržbu podle následujícího postupu.

Pomůcky

2 kbelíky (jeden na mytí, jeden na oplach), mop, ždímač, jednokotoučový stroj, čisticí pad, čistá voda, stěrka nebo mokrý vysavač (k odstranění vody z podlahy), čisticí roztok (neutrální čisticí prostředek : voda = 1 : 15).

Postup

① Vymezte čištěnou plochu (obr. 1).

A. Ke vstupu umístěte ceduli „Nevstupovat“ a omezte průchod.


B. Vysavačem nebo mopem odstraňte z podlahy veškerý prach a nečistoty.

Český překlad originálního návodu LX Hausys. V případě rozporu je rozhodující originální znění výrobce. (originál: Maintenance Guide – Origin Conductive)

C. Přemístěte těžké předměty. Nejprve vyčistěte plochu u těžkých předmětů a vestavěného nábytku. Kartotéky postavte na podložky.

D. Odstraňte z podlahy žvýkačky a jiné skvrny.

E. Po připravení čisticího zařízení postupujte od místa nejvzdálenějšího od vstupu.



Obr. 1

② Připravte neutrální čisticí roztok s ohledem na míru znečištění a nalijte jej do kbelíku č. 1 (naplňte zhruba do 3/4). Kbelík č. 2 naplňte zhruba do 3/4 čistou vodou.




Obr. 2

③ Namočte mop do čisticího roztoku, mírně jej vyždímejte a naneste roztok na plochu 2 × 2 m. Doba působení a množství závisí na míře znečištění (obr. 2).

④ Plochy navlhčené neutrálním čisticím roztokem stripujte (odstraňte nečistoty) strojem s padem nebo kartáčem (obr. 3). Jako čisticí pad použijte červený pad 3M nebo kartáč srovnatelné kvality.

⑤ Špinavou vodu odstraňte mopem, strojem nebo stěrkou tak, aby na podlaze nezaschla (obr. 4).



Obr. 3 a obr. 4

Čištění a stripování opakujte podle kroků ① až ⑤.

⑥ Stejným postupem vyčistěte další plochu 2 × 2 m, až budou vyčištěny všechny plochy. Plochy se mají překrývat, aby nevznikaly čáry.

⑦ Případné nečistoty odstraňte co nejdříve.

⑧ Nepoužívejte znečištěné pomůcky z předchozí práce.

⑨ Vyčištěnou podlahu opláchněte mopem namočeným v čisté vodě a mírně vyždímaným.

⑩ Po prvním oplachu mop vypláchněte čistou vodou.

⑪ Podlahu opláchněte čistým mopem.

⑫ Podlahu vysušte. Na místech s rozdílným leskem stripování zopakujte.

⑬ Po posledním oplachu nechte podlahu schnout nejméně 1 hodinu, aby úplně vyschla. Přejetím rukou ověřte, zda je podlaha připravena k voskování. Objeví-li se po vyschnutí na povrchu bílý prášek, oplach nebyl dostatečný – opláchněte znovu. Když se bílý prášek neobjevuje, je podlaha připravena k voskování.

Účinek stripování: stripováním se z podlahy zcela odstraní nečistoty i nánosy vosku.

4. NANESENÍ OCHRANNÉHO PŘÍPRAVKU (VOSKOVÁNÍ)

Voskování chrání povrch před skvrnami a poškrábáním a udržuje vysokou kvalitu vzhledu.

Důležité: LX Hausys důrazně doporučuje používat vodivý vosk doporučený společností LX Hausys. Běžné vosky nebo jiné vodivé vosky mohou způsobit vážné problémy – odlupování vodivé povrchové vrstvy a ztrátu elektrické funkce podlahoviny.

Postup

① Zkontrolujte čistotu a vysušení podlahy. V případě potřeby odstraňte skvrny výše popsaným postupem.
② Připravte přiměřené množství kvalitní akrylátové podlahové emulze se zesíťováním kovovými ionty.
③ Naneste správné množství vosku podle pokynů jeho výrobce.
④ Naneste vosk (obr. 5).
⑤ Vyčkejte, až vosk vyschne (ventilátor může dobu schnutí zkrátit).
⑥ Po úplném vyschnutí postup zopakujte.



(Fig. 5)

Obr. 5

Poznámky

① Obvykle se nanáší 3 až 5 vrstev podle očekávané intenzity provozu.
② Až do úplného vyschnutí vosku umístěte ceduli zakazující vstup.

UPOZORNĚNÍ

① Při čištění neodstraňujte vosk úplně, odstraňujte jen skvrny na povrchu. (Opakované nanášení na stávající vrstvu vosku povrch dále zpevňuje.)
② Nenanášejte na podlahovinu nadměrné množství neutrálního čisticího prostředku ani vosku. (Nadměrné množství může oslabit přídržnost lepidla podlahoviny.)
③ Po navoskování pokud možno nečistěte podlahu vodou. Znečištěná místa čistěte suchým prachovým mopem.
④ Dodržujte všeobecné zásady pro pokládku pružných podlahovin a běžnou dobrou praxi v oboru pružných podlahových krytin.

Český překlad originálního návodu LX Hausys. V případě rozporu je rozhodující originální znění výrobce. (originál: Maintenance Guide – Origin Conductive)